

Disco Lamelas "Flex Brite"



Descrição do Produto

Disco de lamelas de esfregão abrasivo de alta qualidade para trabalhos de polimento em inox. Disponível em vários grãos para trabalhos de limpeza e desbaste inclusive em soldaduras TIG em aço inox.

Devem ser usados com rebarbadoras de velocidade variável proporcionando excelentes resultados quando usados à velocidade recomendada 30-35 m/seg (+/- 5.000 rpm).

Disponível em 4 grãos: Agressivo(castanho); Médio (Bordeaux); Fino (azul) e super fino (cinzento).

Utilizações

- Desbaste;
- Polimento ligeiro;
- · Acabamento em tubos:
- Remoção de descolorações em inox;
- Limpeza e polimento de peças em inox;
- Acabamentos na produção de tanques.



CASTANHO

Tipo de grão: Agressivo Tamanho do grão: 60



BORDFAUX

Tipo de grão: Médio Tamanho do grão: 120



Tipo de grão: Fino Tamanho do grão: 240



PRINCIPAIS VANTAGENS

- √ Disponível em 4 grãos
- √ Acabamento em inox
- √ Remove descolorações em inox
- √ Limpeza de soldas em inox
- √ Ideal para inox, alumínio e outros metais não ferrosos



CINZENTO

Tipo de grão: Super fino Tamanho do grão: 600

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadoras

Discos fibra

Varetas TIG

Fio de solda inox



Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas de proteção.
- Use óculos e máscaras de proteção.
- Não use discos danificados.

Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições inscritas no rótulo.

Remova todo os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe corretamente o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os discos somente em máquinas ou rebarbadoras devidamente preparadas e adequadas para o efeito. Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a rebarbadora. Não aplique força demasiada no disco.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA Apartado 3156 - Raso de Paredes 3754-901 — Águeda ⊠ scpindustria@pecol.pt / (+351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Condições de armazenamento

Armazene os discos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e à humidade excessiva, água ou produtos químicos tais como solventes. Assegure-se que o prazo de validade do disco não expirou. Validade: 36 meses.

Embalagens e informação logística

Os Discos de Lamelas Flex Brite são embalados em caixas de cartão de 10 unidades

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GRÃO	DIMENSÕES	MAX. RPM	QTD. EMBALAGEM
007509101150	Disco Lamelas "Flex Brite" G60	60	115	13300	10 Uni.
007509181150	Disco Lamelas "Flex Brite" G120	120	115	13300	10 Uni.
007509241150	Disco Lamelas "Flex Brite" G240	240	115	13300	10 Uni.
007509401150	Disco Lamelas "Flex Brite" G600	600	115	13300	10 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as têcnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria têcnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornoecedor ser responsabilizado por quaisquer perfacto ou prejutozo, direit ou indiretentes estudates da aplicação.